

Specjalny preparat

PCI Saniment® PGI

izolacyjny

PCI[®]
Für Bau-Profis



Zakres stosowania

- Preparat izolacyjny do ochrony przed przenikaniem soli alkalicznych z podłoża mineralnych oraz powstawaniem wykwitów.
- Do wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości produktu

- Rozpuszczalny w wodzie, ogranicza przenikanie wilgoci
- Zabezpiecza przed powstawaniem wykwitów solnych na podłożach mineralnych, powstających w wyniku reakcji alkalicznych, jak również hamuje i ogranicza przenikanie agresywnych soli z podłoża
- Izoluje plamy z nikotyny, rdzy, dymu, zacieki wodne itp.
- Zawiera składniki grzybobójcze i owadobójcze
- Likwiduje pleśń i roztocza w podłożu

Dane techniczne

Baza materiałowa	5% dodatki antykorozyjne, woda, 15-30% substancje konserwujące, sześćciofluorkrzemian sodowy.
Gęstość	ok. 1,24 g/cm ³
Składowanie	12 miesięcy, w suchym, zacienionym miejscu, temperaturze od +5°C do +25°C
Opakowanie	1 l – butelka z tworzywa sztucznego
Zużycie*	200-250 ml/m ² nierozcieńczonego materiału, w zależności od chłonności podłoża

* Wartości przybliżone, niegwarantowane; o wielkości zużycia decydują właściwości podłoża - należy wykonać próbną aplikację.

Sposób użycia

1 Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, nośne, bez złuszczących się warstw oraz pozbawione tłustych plam i wosku.

Luźne warstwy należy usunąć szpachelką lub poprzez zmywanie wodą, a następnie oczyszczone podłoże pozostawić do wyschnięcia.

Świeże tynki muszą być odpowiednio wysezonowane (co najmniej 14 dni przy temperaturze 20°C i 60% wilgotności względnej powietrza).

Preparat może być nakładany tzw. metodą „mokre na mokre”, jednak

korzystniej jest gdy poprzednia warstwa częściowo wyschnie. Przed nakładaniem kolejnych warstw, np. dyspersyjnych powłok malarskich, chroniona/naprawiana powierzchnia musi być całkowicie wyschnięta (ok. 5-6 dni)

2 Aplikacja

2.1 Warstwa podkładowa

1 warstwa: 100 ml PCI Saniment® PGI + 400 ml wody

2 warstwa: 100 ml PCI Saniment® PGI + 200 ml wody

Uwaga! Preparatu nie wolno rozcieńczać w pojemnikach metalowych. Należy używać wyłącznie pojemników z tworzywa sztucznego!

W przypadku podłoży silnie zanieczyszczonych preparat PCI Saniment® PGI może być stosowany w stanie nierozcieńczonym.

Po wyschnięciu nie jest wymagane splukiwanie wodą.

2.1 Warstwa nawierzchniowa

Dyspersyjne, silikonowe oraz silikatowe farby i tynki PCI.

Zalecenia i uwagi

Powierzchnie metalowe, szklane, ceramiczne, emaliowane jak również materiały naturalne (marmur i inne kamienie

naturalne) należy dokładnie zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Zanieczyszczone

powierzchnie należy bezzwłocznie umyć wodą.

Wskazówki BHP

Podczas pracy należy używać odpowiednich rękawic ochronnych oraz okularów lub ochrony twarzy. W przypadku aplikacji natryskowej należy zapewnić odpowiednią wentylację

pomieszczenia oraz ochronę przed wdychaniem oparów (np. za pomocą z maski). Trzymać z dala od wyrobów spożywczych oraz napojów. Po połknięciu produkt jest szkodliwy dla

zdrowia. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub niniejszą informację o produkcie. Chronić przed dziećmi.

Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji prosimy o zwracanie się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.



Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12
PL 63-100 Śrem
telefon 61 636 63 00
faks 61 636 63 14
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać od informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie technicznej. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt. Wydanie niniejsze traci aktualność z ukazaniem się nowego wydania karty technicznej.
Wydanie kwiecień 2017.